

生コンクリート承認配合の種類

飯田市役所

N:普通ポルトランドセメント

B:高炉セメントB種

No.	設計配合		条件を満たす呼び方 (実施配合)	No.	設計配合		条件を満たす呼び方 (実施配合)
	呼び方	指定条件			呼び方	指定条件	
1	18-8-25N	W/C=60%以下	21-8-25N	13	24-8-25N	W/C=55%以下	24-8-25N
2	18-12-25N	〃	21-12-25N	14	24-12-25N	〃	24-12-25N
3	18-5-40N	〃	21-5-40N	15	24-8-40N	〃	24-8-40N
4	18-8-40N	〃	21-8-40N	16	24-12-40N	〃	24-12-40N
5	18-12-40N	〃	21-12-40N	17	24-8-25BB	〃	24-8-25BB
6	18-8-25BB	〃	21-8-25BB	18	24-12-25BB	〃	24-12-25BB
7	18-12-25BB	〃	21-12-25BB	19	24-8-40BB	〃	24-8-40BB
8	18-5-40BB	〃	21-5-40BB	20	24-12-40BB	〃	24-12-40BB
9	18-8-40BB	〃	21-8-40BB	21	捨-8-25N	C=170kg/m3	捨-8-25N
10	18-12-40BB	〃	21-12-40BB	22	捨-8-40N	〃	捨-8-40N
11	18-5-80BB	〃	21-5-80BB	23	捨-8-25BB	〃	捨-8-25BB
12	21-5-80BB	〃	21-5-80BB	24	捨-8-40BB	〃	捨-8-40BB

(1)JIS規格(A5308)・コンクリート標準示方書の規定を満足する呼び強度標準品を使用する。

(2)品質管理は、使用コンクリートの呼び強度で管理する。